

REJILLAS

Propiedades mecánicas

DEFORMACION POR CARGA

Canto	Luz (L)	Carga concentrada Carga para 1% de flecha	Carga lineal Carga para 1% de flecha	Carga lineal Carga de rotura a flexión	Carga uniformemente distribuida para 1% de flecha
mm	mm	kg	kg/m	kg/m	kg/m ²
25	250	1170	3570	12900	-
	500	340	890	4900	2810
	750	185	400	3600	750
	1000	140	230	2850	300
30	250	-	4610	11980	-
	500	840	1165	7020	5215
	750	465	530	5180	1270
	1000	310	280	3240	495
30 (Mini mesh)	500	930	1165	7660	5675
	750	500	530	5580	1350
	1000	340	280	3540	540
38	250	-	6980	17500	-
	500	1370	1920	10110	9175
	750	655	939	6100	2240
	1000	450	500	4500	870
	1200	395	326	3770	455
38 (Mini mesh)	500	1500	2100	11120	9985
	750	720	1030	6650	2430
	1000	490	545	4900	950
	1200	430	355	4000	495

El uso de diferentes tipos de resinas y acabados superficiales pueden variar los datos de la tabla

